EMIWATER e EMISET

UTILIZZO PRINCIPALE

CALDAIE - BOILER - CONDIZIONATORI E FANCOIL - PANNELLI SOLARI

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 15 BAR

CARATTERISTICHE TECNICO-NORMATIVE

TUBO	**acciaio inossidabile austenitico AISI 304 o AISI 316L**
TRATTAMENTO TUBO	**sottoposto a processo di solubilizzazione**

DN TUBO	ROTOLO	CODICE		DIMENSIONE DEL RACCORDO DI COLLEGAMENTO	DIAMETRO* ESTERNO TUBO	DIAMETRO* INTERNO TUBO	SPESSORE TUBO
		AISI 304	AISI 316L				
	[metri]			[pollici]	[mm]	[mm]	[mm]
EMIWATER DN12 (1/2”)	5	5581205	4581205	1/2”	15,9	12,2	0,3
EMIWATER DN12 (1/2”)	10	5581210	4581210	1/2”	15,9	12,2	0,3
EMIWATER DN12 (1/2”)	25	5581225	4581225	1/2”	15,9	12,2	0,3
EMIWATER DN12 (1/2”)	50	5581250	4581250	1/2”	15,9	12,2	0,3
EMIWATER DN15 (3/4”)	5	5581505	4581505	3/4”	20,2	15,7	0,3
EMIWATER DN15 (3/4”)	10	5581510	4581510	3/4”	20,2	15,7	0,3
EMIWATER DN15 (3/4”)	25	5581525	4581525	3/4”	20,2	15,7	0,3
EMIWATER DN15 (3/4”)	50	5581550	4581550	3/4”	20,2	15,7	0,3
EMIWATER DN20 (1”)	5	5582005	4582005	1”	25,0	19,7	0,3
EMIWATER DN20 (1”)	10	5582010	4582010	1”	25,0	19,7	0,3
EMIWATER DN20 (1”)	25	5582025	4582025	1”	25,0	19,7	0,3
EMIWATER DN20 (1”)	50	5582050	4582050	1”	25,0	19,7	0,3

* tolleranza +/- 0,2 mm

EMIFLEX SPA in qualità di produttore è in grado di fornire esecuzioni speciali dei prodotti riportati

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
La temperatura di esercizio dei giunti è stimata in un range di -55°C +250°C. Per i giunti che presentano la guaina di protezione la temperatura massima è di +120°C.
In caso di applicazioni con temperature inferiori o maggiori a quelle indicate preghiamo di consultare sempre il nostro staff tecnico.

PRESSIONE DI ESERCIZIO in Bar (a T 20°C)

DN12 (1/2”)	DN15 (3/4”)	DN20 (1”)
15	15	15

RAGGIO DI CURVATURA
Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo (1,5 De)